

Tulajdonságok	Látszó minőség	Ipari minőség
Általános	Használata a látható faszerkezetekre optimalizált. Pl. látszó fedélszékek, autóbeállók, lakóterületek, stb. A csomók összenőttek, a lyukak foltot kapnak. Elszíneződések, pl. kékülés és vörös csík, valamint gyantatáskák minimális előfordulása. Nagy hangsúlyt fektetnek az egységes megjelenésre.	Alkalmas a nem látható faszerkezetekre. Pl. ipari és gyártócsarnokok, alépítmények, nem látható tetőszerkezet, mezőgazdasági épületek stb. Elszíneződés mint pl. barnulás (szegezhető), kékülés és vörös folt megengedett. Kiesett csomók és gyantatáskák tetszőlegesen előfordulhatnak.
Fekete csomók	megengedett, amíg nem esik ki	megengedett
Kiesett csomók	kb. 20 mm-ig megengedett, fixen benőtt csomó megengedett	megengedett
Csorba él	nem megengedett	nem megengedett
Korhadat helyek	nem megengedett	nem megengedett
Bél	megengedett	megengedett
Gyantatáskák	kb. 5 mm x 50 mm-ig megengedett, a nagyobbakat foltozzák	megengedett
Rovarfertőzöttség	nem megengedett	2 mm átmérőig megengedett
Kékülés	a felület kb. 5%-áig	megengedett
Piros csík	a felület kb. 5%-áig	megengedett
Gyalulási minőség	nem gyalult felületek nem megengedettek; gyalulási hiba 10 mm hosszig és 1 mm mélységig megengedett	nem gyalult felületek és gyalulási hibák megengedettek
Repedések	a szerkezet rész szélességének 1/6-át kitevő mélységig (oldalanként) megengedett; a szükséges statikai teherbírást nem csökkentheti	a szerkezet rész szélességének 1/6-át kitevő mélységig (oldalanként) megengedett; a szükséges statikai teherbírást nem csökkentheti
Érvényességi terület	A megadott felületminőségek a kiszállításra érvényesek.	